

水性水泥漆



有光

新光

通用

■ 亮光型

適用範圍	外牆面、彩繪
塗刷面積	1加侖二次約4-5坪 1桶二次約25-30坪
調薄劑	自來水
產品特色	不易退色、遮蓋力佳、耐水鹼
施工說明	1. 調色請使用久大壓克力色素。 2. 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。 3. 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。 4. 若粉化，請用底漆打底。 5. 修補請加水稀釋。
顏色	參考色卡



室內型

301

■ 平光型

適用範圍	水泥內牆面
塗刷面積	1加侖二次4-5坪 1桶二次約30-40坪
調薄劑	自來水
產品特色	綿密無刷痕、耐水鹼
施工說明	1. 調色請使用久大壓克力色素。 2. 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。 3. 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。 4. 批土過厚容易導致捲曲現象。 5. 若粉化，請用底漆打底。
顏色	參考色卡

Juta

P A I N T

久大化工廠股份有限公司
JUTA CHEMICALS CO., LTD.

久大環保無毒塗料

居家環境好安全·更安心

台中市大甲區中山路一段1158巷5-6號
客服專線：0800-218-833

久大多彩·生活精彩

www.juta-paint.com.tw

關於久大

久大化工廠股份有限公司於民國58年創立，主要是生產各種建築塗料，以衛生、安全、無毒為訴求，經多年的研發生產，已成功推出環保塗料，更率先成為首家榮獲「環保標章」的塗料業廠商。



台正字第5131號

自創業以來，久大化工一向秉持「美化環境，保護資源」的精神，為社會進步與繁榮努力，綠色行銷已成為21世紀經營最重要的課題，因此提供健康、無污染的綠色產品是我們積極的目標。

本公司的成就來自務實的信念及社會大眾的肯定，秉持「品質與服務」的經營理念，以一流的生產設備和不斷研究開發新產品來滿足國人需求。

Juta

P A I N T

公司為了提升產品品質及競爭力，推行ISO9001品保制度，使每個員工都有意識做好產品品質，使本公司產品更具有競爭力，增進客戶的滿意度。

外牆、石材保護漆



■ 水性通用金油

適用範圍	水泥、磁磚、洗石子牆面、室外木材
塗刷面積	1加侖兩次3-4坪
調薄劑	自來水
產品特色	乾燥快、耐黃變、增加光澤
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 溫度低於10度，空氣濕度高於85度，牆表面若淋濕、含水分請勿施工。 牆面必須清除乾淨才能施工。 本塗料適用多種材質，使用前請先少量試做。 塗刷間隔最少4小時。 新水泥漆牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必須等2-3星期，待其完全乾燥後，水份值在12%以下，才可施工。



■ 石頭漆、洗石子面層透明漆

適用範圍	一般孔隙石材、混凝土
塗刷面積	1加侖二次4-5坪 1桶二次15-20坪
調薄劑	甲苯（以中油所生產溶劑為主）
產品特色	耐黃變、增加光澤
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 太黏稠可加二甲苯或甲苯調薄，但不可超過規定用量。 稀釋劑因施工或牆面粗糙有所不同，約為噴塗20%，滾、刷塗15%。 牆面須清除乾淨，若淋濕、含水分請勿施工。 施工完至塗面堅結需24小時，途中不可雨淋。 風大時請勿噴塗。 洗石子工程完工後，需7-10天完全乾燥期，下雨過後2天內或陰天、濃霧、濕度過高不宜施工。 不可與其他廠牌混合或覆蓋，以免產生瑕疵，故公司無法負責。

彈性底漆



■ 厚塗型水性封底漆

（高強化防水底漆）

適用範圍	水泥、磁磚、混凝土、不鏽鋼、烤漆板、玻璃、PE、PVC板之建築物
塗刷面積	1加侖一次6-8坪／1桶一次30-40坪
調薄劑	自來水0-50%
產品特色	滲透水泥孔隙，附着力優異，不加水可用於修補裂縫（超過1mm以上裂縫，請用其他方式補強）。
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 牆面必須清除乾淨才能施工。 新水泥漆牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必須等2-3星期，待其完全乾燥後，水份值在12%以下，才可施工。 烤漆浪板、鐵材，如有生鏽，請先防鏽處理，靜置48小時後再施工。 塗裝間隔不低於4小時。 表面建議3-4年以面漆保養。 <p>※詳細施工方式內容於桶身說明書</p>



■ 油性防水D

適用範圍	水泥、混凝土牆底、鐵皮（稀釋50%）
塗刷面積	1加侖一次6-8坪 1桶一次30-40坪
調薄劑	加10-50%甲苯
產品特色	耐水鹼
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 牆面必須清除乾淨才能施工。 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。 密閉空間施工請保持通風，或加裝風扇通風，如有不適請停止作業。

彈性防水漆



■ 防水防熱

適用範圍	屋頂壁面、烤漆、地板、鐵皮及貨櫃
塗刷面積	1加侖二次2-2.5坪／1桶二次8-12坪
調薄劑	自來水(5-10%)
產品特色	<ol style="list-style-type: none"> 無毒、無臭、添加抗熱型細砂之環保水性塗料 防水、黏性佳 優異的隔熱效果，可有效降低室內2-5度
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 表面若含水、淋濕請勿施工，待其完全乾燥後，水分12%以下才能施工。 表面若有粉化，請用久大所販賣底漆打底。 避免10度以下、空氣濕度高於85%情況下施工，以免塗膜缺陷。 調薄劑請依塗刷表面做調整。 三年牆面需面漆保養一次延長時效。

顏色 | 白



■ 彈性三效

（防霉、防水、防熱）

適用範圍	外牆立面
塗刷面積	1加侖二次3-4坪／1桶二次15-20坪
調薄劑	自來水(5-10%)
產品特色	<ol style="list-style-type: none"> 無毒、無臭、環保水性塗料 防水、防漏 具防霉效果 視建築材料可有效降溫2-5度
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 牆表面若淋濕、含水分請勿施工。 表面若有粉化，可用防水D打底。 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。 調薄劑請依塗刷表面做調整。 三年牆面需面漆保養一次延長時效。

顏色 | 白色、參考色卡



■ 防水A

（高耐候屋頂、外牆專用）

適用範圍	外牆面、屋頂、地板、陽台及鐵材	外牆保護、外牆磁磚、洗石子、室外木材(保養用)
塗刷面積	1加侖二次2-2.5坪 1桶二次10-12坪	1加侖二次 約3坪(毛孔粗)-8坪(毛孔細)
調薄劑	自來水(5-10%)	
產品特色	無毒、無臭、環保水性塗料 耐久度更好、彈性佳、防水兼透氣	牆面之保護、防水或增加光澤，或其他須保護增亮之材質
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 表面若含水、淋濕請勿施工，待其完全乾燥後，水分12%以下才能施工。 表面若有粉化，用底漆打底。 避免10度C以下施工，以免塗膜缺陷。 調薄劑請依塗刷表面做調整。 三年牆面需面漆保養一次延長時效。 防水A透明建議薄塗，待完全透明可塗刷第2道。 磁磚、牆面等溝縫處勿囤積過多透明塗料，以免造成白化。 	

顏色 | 透明、參考色卡



■ 彈性防水漆（紅標）

適用範圍	外牆面
塗刷面積	1加侖二次3-4坪／1桶二次15-20坪
調薄劑	自來水(0-10%)
產品特色	<ol style="list-style-type: none"> 無毒、無臭、環保水性塗料。 防水、防漏。
施工說明	<ol style="list-style-type: none"> 表面若含水、淋濕請勿施工，待其完全乾燥後，水分12%以下才能施工。 表面若有粉化，請用久大所販賣底漆打底。 避免10度以下、空氣濕度高於85%情況下施工，以免塗膜缺陷。 調薄劑請依塗刷表面做調整。 三年牆面需面漆保養一次延長時效。

顏色 | 白色、參考色卡